



INDUSTRIES 3R

**Bureau de Danville**  
55 Route 116 Ouest, Danville  
QC J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793  
Télécopieur : 819-839-2797  
Sans-Frais : 800-567-2728  
Courriel : info@industries3r.com

**Bureau de Montréal**  
1479 rue Bégin, Ville St-Laurent  
QC H4R 1V8

Téléphone : 514-333-3971  
Télécopieur : 514-333-7224  
Courriel : info@industries3r.com

CÉRAMIQUE

## 3R2555



### Description

Produit d'un mélange de fibres céramiques de haute pureté et de liants organiques, ce papier est réputé pour son excellente flexibilité. Il est aussi recommandé pour ses caractéristiques isolantes à de hautes températures et pour sa conductivité thermique faible. En plus, en raison du peu de liants organiques qu'il contient, les émanations de gaz sont minimes lors du chauffage.

### Applications

En raison de son excellente flexibilité, le 3R2555 est utilisé pour des applications de recouvrement, et pour la fabrication de joints d'étanchéité haute température de formes complexes, car le matériel se découpe aisément à la matrice.

### Spécifications

#### Données techniques

Couleur	Blanc
Densité	11-13 lbs/pi <sup>3</sup>
Épaisseur	1/16" à 1/4"
Fibre index	50%
Température	Continue: 1175°C (2145°F), Courte durée: 1260°C (2300°F), Point de fusion: 1760°C (3200°F)
Conductivité thermique, BTU po/hr pi <sup>2</sup> °F (w/m.k) (ASTM C201) Température @ 500°F	0.39 (0.06)
Conductivité thermique, BTU po/hr pi <sup>2</sup> °F (w/m.k) (ASTM C201) Température @ 1000°F	0.69 (0.10)
Conductivité thermique, BTU po/hr pi <sup>2</sup> °F (w/m.k) (ASTM C201) Température @ 1500°F	0.96 (0.14)

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.