



INDUSTRIES 3R

Bureau de Danville
55 Route 116 Ouest, Danville
QC J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal
1479 rue Bégin, Ville St-Laurent
QC H4R 1V8

Téléphone : 514-333-3971
Télécopieur : 514-333-7224
Courriel : info@industries3r.com

CÉRAMIQUE

3R2970



Description

Produit d'un mélange de fibres céramiques de haute pureté et de liants organiques, ce papier possède une basse conductivité thermique et une bonne isolation thermique. Le matériel est aussi réputé pour son excellente résistance à la traction et pour sa grande facilité de manipulation.

Applications

Le 3R2970 représente un excellent soutien aux produits réfractaires, et il constitue un matériel intéressant pour la fabrications de joints d'expansion. De plus, il se découpe facilement à la matrice afin de fabriquer des joints d'étanchéité haute température de formes complexes.

Spécifications

Données techniques

Couleur	Blanc
Densité	10-12 lbs/pi ³
Épaisseur	1/32" à 1/4"
Fibre index	70%
Température	Continue: 1175°C (2145°F), Courte durée: 1260°C (2300°F), Point de fusion: 1760°C (3200°F)
Conductivité thermique, BTU po/hr pi ² °F (w/m.k) (ASTM C201) Température @500°F	0.38 (0.05)
Conductivité thermique, BTU po/hr pi ² °F (w/m.k) (ASTM C201) Température @1000°F	0.61 (0.09)

Conductivité thermique, BTU po/hr pi ² °F (w/m.k) (ASTM C201) Température @1500°F	0.94 (0.14)
Conductivité thermique, BTU po/hr pi ² °F (w/m.k) (ASTM C201) Température @2000°F	1.40 (0.20)

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.