



INDUSTRIES 3R

Bureau de Danville
55 Route 116 Ouest, Danville
QC J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal
1479 rue Bégin, Ville St-Laurent
QC H4R 1V8

Téléphone : 514-333-3971
Télécopieur : 514-333-7224
Courriel : info@industries3r.com

SBR

3R826



Description

D'usage général, ce caoutchouc SBR résiste bien à l'abrasion et offre une bonne force de tension, à un prix économique. Il est disponible en quatre duretés différentes.

Applications

Le 3R826 est régulièrement utilisé comme jupe de protection ou comme grattoir.

Spécifications

Données techniques

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Polymère | SBR |
| Couleur | Noir |
| Dureté (shore A) \pm 5 | 60 |
| Température | -25°C à 80°C (-10°F à 180°F) |
| Résistance à la traction | 400psi min. |
| Élongation | 250% |
| Résistance à la Compression | Bonne |
| Résistance à l'abrasion | Bonne |
| Résistance au déchirement | Passable |
| Résistance à l'ozone | Médiocre |
| Imperméabilité au gaz | Médiocre |

| | |
|--|----------|
| Résistance à l'acide dilué | Passable |
| Résistance aux hydrocarbures aromatiques | Médiocre |
| Vieillessement thermique | Passable |

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.