



INDUSTRIES 3R

**Bureau de Danville**  
55 Route 116 Ouest, Danville  
QC J0A 1A0


Téléphone : 819-839-2793  
Télécopieur : 819-839-2797  
Sans-Frais : 800-567-2728  
Courriel : info@industries3r.com

**Bureau de Montréal**  
1479 rue Bégin, Ville St-Laurent  
QC H4R 1V8

Téléphone : 514-333-3971  
Télécopieur : 514-333-7224  
Courriel : info@industries3r.com

FEUILLE FIBRE VÉGÉTALE

## 3R835



## Description

Le 3R835 est composé de fibres celluloses imprégnées d'un liant à base de protéine et glycérine. Il est chimiquement inerte en présence d'huile à base de pétrole, d'essence pour automobile, d'huile à combustible et de plusieurs autres solvants organiques. Le 3R835 contient un composé antimicrobien lui permettant de combattre la moisissure. Il possède d'excellentes propriétés scellantes et s'adaptant bien aux brides inégales.

## Applications

- Joints d'étanchéité
- Huile, graisse, goudron et eau

## Spécifications

### Données techniques

Couleur	Beige
Température	120°C (250°F)
Compressibilité à 1000psi, (6.89 MPa)	25-40%
Reprise élastique	40% min.
Force de traction minimum psi	2000
ASTM - "Fuel B" - Gain d'épaisseur	5% max.
ASTM - "Fuel B" - Gain de poids	15% max.
ASTM - Oil #3 - Gain d'épaisseur	5% max.

ASTM - Oil #3 - Gain de poids	15% max.
Eau distillé - Gain d'épaisseur	30% max.
Eau distillé - Gain de poids	90% max.
Épaisseurs	0.010", 0.015", 0.032", 0.062", 0.125"
Largeur	40"

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.