



INDUSTRIES 3R

Bureau de Danville
55 Route 116 Ouest, Danville
QC J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal
1479 rue Bégin, Ville St-Laurent
QC H4R 1V8

Téléphone : 514-333-3971
Télécopieur : 514-333-7224
Courriel : info@industries3r.com

NÉOPRÈNE (ÉPONGE, DIAPHRAGME)

3R840



Description

Le caoutchouc néoprène éponge à cellules fermées peut être coupé en bandes ou en plusieurs différentes formes. Il est aussi disponible avec un endos adhésif.

Applications

Le 3R840 est recommandé aux applications dans lesquelles une faible absorption d'eau et d'air sont nécessaires. Il est aussi utilisé pour sceller.

Spécifications

Données techniques

| | |
|---|------------------------------|
| Polymère | Néoprène/EPDM/SBR |
| Couleur | Noir |
| Densité | 6 ± 2 pcf |
| Température | -40°C à 90°C (-40°F à 200°F) |
| Résistance à la traction | 75psi min. |
| Allongement | 125% min. |
| Déchirement | 9.6lbs/po |
| Résistance à la Compression @ 50% | 40% |
| Absorption d'humidité | 5% |
| Déflexion en compression à 25%, ASTM D 1056 | 2 - 5 psi |

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute

responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.