



Bureau de Danville
55 Route 116 Ouest, Danville
QC J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal
1479 rue Bégin, Ville St-Laurent
QC H4R 1V8

Téléphone : 514-333-3971
Télécopieur : 514-333-7224
Courriel : info@industries3r.com

SILICONE (ROUGE, BLANC, NOIR, ÉPONGE)

3R843



Description

Offert en trois densités, soit faible, moyenne et haute, le 3R843 est disponible en rouleaux ou en feuilles jusqu'à 2? d'épaisseur. Généralement, la surface du caoutchouc silicone éponge possède un fini lisse.

Applications

Le silicone éponge rouge est un excellent matériel scellant pour les applications nécessitant un caoutchouc compressible. Il résiste aussi aux rayons ultraviolets et à l'ozone.

Spécifications

Données techniques

Densité	15-24 lbs/pi ³
Résistance à la compression - déflection, 25%	6-9 psi (42-63 kpa)
Compression 22 heures à 100°C (212°F)/50%	6%
Température	260°C (500°F)
Absorption d'eau	5%
Résistance à la traction	200 psi (1370 kpa)
Élongation	230%
Conductivité thermique BTU pouce/hr, pi ³ , °F	0.50

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.