



INDUSTRIES 3R

**Bureau de Danville**  
55 Route 116 Ouest, Danville  
QC J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793  
Télécopieur : 819-839-2797  
Sans-Frais : 800-567-2728  
Courriel : info@industries3r.com

**Bureau de Montréal**  
1479 rue Bégin, Ville St-Laurent  
QC H4R 1V8

Téléphone : 514-333-3971  
Télécopieur : 514-333-7224  
Courriel : info@industries3r.com

FEUILLES COMPRIMÉES

## 3R872



## Description

## Applications

- Acides inorganiques et organiques doux
- Alcalis dilués
- Eau
- Saumure
- Vapeur saturée
- Gaz industriels
- Huiles animales, synthétiques et végétales
- Pétrole et dérivés
- Solvants aliphatiques
- Solutions neutres
- Réfrigérants
- Air

## Spécifications

### Données techniques

Température	Continu: 270°C (515°F), Courte durée: 450°C (840°F)
Pression	Continu: 1000 psi (70 bar), Courte durée: 1900 psi (130 bar)

Couleur	Noir
Épaisseur	1/64" à 1/8"
Dimensions	59" x 63"
Densité	106 lb/pi <sup>3</sup> (1.7 gm/cm <sup>3</sup> )
Compressibilité (ASTM F36 J)	5-15%
Reprise élastique (ASTM F36 J)	50% min.
Résistance à la traction à contre-fibre (ASTM F152)	2175 psi (15 N/mm <sup>2</sup> )
Perte à la combustion (ASTM F495)	50% max.
Déformation sous charge constante (ASTM F38)	22%
Maintien du couple (DIN 52913)	35 N/mm <sup>2</sup>
Étanchéité à 1000 psi (ASTM F37)	0.2 ml/h

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.