



INDUSTRIES 3R

**Bureau de Danville**  
55 Route 116 Ouest, Danville  
QC J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793  
Télécopieur : 819-839-2797  
Sans-Frais : 800-567-2728  
Courriel : info@industries3r.com

**Bureau de Montréal**  
1479 rue Bégin, Ville St-Laurent  
QC H4R 1V8

Téléphone : 514-333-3971  
Télécopieur : 514-333-7224  
Courriel : info@industries3r.com

FEUTRES

## 3R901



### Description

Le feutre blanc 3R901 est fabriqué à partir de laine et de fibres synthétiques. Disponible en rouleaux, en bandes ou en pièces taillées.

### Applications

Le 3R901 est conçu pour les applications nécessitant un feutre souple.

### Spécifications

#### Données techniques

Composition	Laine: 95% min.
Densité	1" épais: 12.24 lbs/vg <sup>2</sup>
Couleur	Blanc
Gravité spécifique	0.262
Température	-60°C à 90°C (-80°F à 200°F)
Absorption par poids (1.0 Sp. Gr. Liquid)	>250%
Résistance à l'abrasion	Bon
Résistance aux acides dilués	Excellent
Résistance aux alkalis dilués	Passable
Résistance aux solvants & huiles	Excellente
Épaisseur	1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.