



INDUSTRIES 3R

Bureau de Danville
55, route 116 Ouest
Danville (Québec) Canada
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

LAINES

3R2300



Description

Les nattes de céramique sont constituées d'oxydes purs d'alumine et de silice, et sont fabriquées par un procédé spécial, le « spinning ». Le 3R2300 est flexible et demeure stable à hautes températures, ce qui fait de lui un excellent choix pour l'isolation et comme soutien réfractaire. Le 3R2300 est spécialement recommandé pour des applications demandant une faible teneur en fer (moins de 1%), et pour des atmosphères hautement réductrices.

Applications

- Fournaises
- Bouilloires
- Turbines à gaz
- Échangeurs de chaleur
- Ventilateurs hautes températures
- Couvertures isolantes
- Joints expansion

Spécifications

Données techniques

Couleur	Blanc
Densité lbs/pi³(kg/m³)	4, 6, 8 (64, 96, 128)
Analyse Chimique, %	Alumine, Al₂O₃: 46, Silice, SiO₂: 54, Oxyde ferrique, Fe₂O₃: 0.05
Épaisseur	6.25 - 50 mm (1/4" - 2")

Température	Continue: 1175°C (2145°F), Courte durée: 1315°C (2395°F)
Point de fusion, °F (°C)	1760°C (3200°F)
Conductivité thermique, BTU-po./hr-pi ² -°F (w/m.k) (ASTM C 201) Température moyenne - 500°F (260°C)	4 lb/pi ³ : 0.54 (0.08), 6 lb/pi ³ : 0.47 (0.07), 8 lb/pi ³ : 0.44 (0.06)
Conductivité thermique, BTU-po./hr-pi ² -°F (w/m.k) (ASTM C 201) Température moyenne - 1000°F (538°C)	4 lb/pi ³ : 1.34 (0.19), 6 lb/pi ³ : 1.06 (0.15), 8 lb/pi ³ : 0.93 (0.13)
Conductivité thermique, BTU-po./hr-pi ² -°F (w/m.k) (ASTM C 201) Température moyenne - 1500°F (816°C)	4 lb/pi ³ : 2.48 (0.36), 6 lb/pi ³ : 1.90 (0.27), 8 lb/pi ³ : 1.60 (0.23)
Conductivité thermique, BTU-po./hr-pi ² -°F (w/m.k) (ASTM C 201) Température moyenne - 1800°F (982°C)	4 lb/pi ³ : 3.23 (0.47), 6 lb/pi ³ : 2.45 (0.35), 8 lb/pi ³ : 2.05 (0.30)
Conductivité thermique, BTU-po./hr-pi ² -°F (w/m.k) (ASTM C 201) Température moyenne - 2000°F (1093°C)	4 lb/pi ³ : 3.74 (0.54), 6 lb/pi ³ : 2.83 (0.41), 8 lb/pi ³ : 2.34 (0.34)

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.