



INDUSTRIES 3R

**Bureau de Danville**  
55, route 116 Ouest  
Danville (Québec) Canada  
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793  
Télécopieur : 819-839-2797  
Sans-Frais : 800-567-2728  
Courriel : info@industries3r.com

SBR

## 3R826



### Description

D'usage général, ce caoutchouc SBR résiste bien à l'abrasion et offre une bonne force de tension, à un prix économique. Il est disponible en quatre duretés différentes.

### Applications

Le 3R826 est régulièrement utilisé comme jupe de protection ou comme grattoir.

### Spécifications

#### Données techniques

Polymère	SBR
Couleur	Noir
Dureté (shore A) ± 5	60
Température	-25°C à 80°C (-10°F à 180°F)
Résistance à la traction	400psi min.
Élongation	250%
Résistance à la Compression	Bonne
Résistance à l'abrasion	Bonne
Résistance au déchirement	Passable
Résistance à l'ozone	Médiocre

Imperméabilité au gaz	Médiocre
Résistance à l'acide dilué	Passable
Résistance aux hydrocarbures aromatiques	Médiocre
Vieillissement thermique	Passable

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.