



INDUSTRIES 3R

**Bureau de Danville**  
55, route 116 Ouest  
Danville (Québec) Canada  
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793  
Télécopieur : 819-839-2797  
Sans-Frais : 800-567-2728  
Courriel : info@industries3r.com

NÉOPRÈNE (ÉPONGE, DIAPHRAGME)

## 3R840



### Description

Le caoutchouc néoprène éponge à cellules fermées peut être coupé en bandes ou en plusieurs différentes formes. Il est aussi disponible avec un endos adhésif.

### Applications

Le 3R840 est recommandé aux applications dans lesquelles une faible absorption d'eau et d'air sont nécessaires. Il est aussi utilisé pour sceller.

### Spécifications

#### Données techniques

Polymère	Néoprène/EPDM/SBR
Couleur	Noir
Densité	6 ± 2 pcf
Température	-40°C à 90°C (-40°F à 200°F)
Résistance à la traction	75psi min.
Allongement	125% min.
Déchirement	9.6lbs/po
Résistance à la Compression @ 50%	40%
Absorption d'humidité	5%
Déflexion en compression à 25%, ASTMD 1056	2 - 5 psi

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute

responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.