



INDUSTRIES 3R

Bureau de Danville
55, route 116 Ouest
Danville (Québec) Canada
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

HYPALON

3R850



Description

Le 3R850 offre une bonne résistance aux flammes, aux alcalis et aux acides. Ce matériel est tout désigné pour une utilisation à l'extérieur lorsqu'un produit résistant à la lumière du soleil, à l'oxydation et à l'ozone est recherché. Toutefois, il possède une faible résistance aux huiles et solvants.

Applications

- Joints d'étanchéité

Spécifications

Données techniques

Polymère	Hypalon CSM
Couleur	Noir
Dureté (shore A) ± 5	60
Température	-25°C à 85°C (-13°F à 185°F)
Résistance à la traction	1200lb/po ² min.
Allongement	300% min.
Résistance à la Compression	Passable
Résistance à l'abrasion	Très Bonne
Résistance au déchirement	Passable

Résistance à l'ozone	Remarquable
Imperméabilité au gaz	Excellent
Résistance à l'acide dilué	Excellent
Résistance aux hydrocarbures aromatiques	Passable
Vieillissement thermique	Très Bonne

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.