



INDUSTRIES 3R

Bureau de Danville  
55, route 116 Ouest  
Danville (Québec) Canada  
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793  
Télécopieur : 819-839-2797  
Sans-Frais : 800-567-2728  
Courriel : info@industries3r.com

MICA

## MICAPLAQUE LC



### Description

La feuille de Micaplaque LC est fabriquée à partir d'un papier Mica Muscovite avec un adhésif à base de silicium spécialement conçu pour résister à de hautes températures pouvant atteindre 550 °C.

### Applications

En raison de sa très bonne résistance diélectrique, ce matériel est utilisé pour fabriquer des brides diélectriques dans les fonderies et les alumineries.

### Spécifications

#### Données techniques

Épaisseur	1.5 à 30.0mm
Densité	1.6 ~ 2.45 g/cm <sup>3</sup>
Contenu en mica	90%
Résistance à la flexion	150Mpa
Résistance diélectrique	10KV/m
Température	Continu: 500°C (932°F), Max: 550°C (1022°F)
Format de feuille	1000 mm x 1200 mm

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.