




INDUSTRIES 3R

**Bureau de Danville**  
55, route 116 Ouest  
Danville (Québec) Canada  
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793  
Télécopieur : 819-839-2797  
Sans-Frais : 800-567-2728  
Courriel : [info@industries3r.com](mailto:info@industries3r.com)

PHÉNOLIQUE

## NEMA CE



### Description

Le grade CE est fabriqué d'un mélange de résines phénoliques et de canevas de coton. Il possède d'excellentes propriétés isolantes électriques et une résistance supérieure à l'humidité.

### Applications

Ce matériel est idéal pour les engrenages usinés, les poulies, les cylindres, les guides et les panneaux de contrôle qui doivent être électriquement isolés.

### Spécifications

#### Données techniques

Gravité spécifique	1.37
Résistance à la traction (psi)	11 000 / 9 000
Force de compression (psi)	34 000
Résistance en flexion (psi)	17.000
Dureté sur échelle M	100
Force d'adhésion, lbs	1 700
Résistance au déchirement (psi)	14.000
Résistance électrique - volt /mil	550
Indice d'inflammabilité	HB
Temperature	125 °C (257 °F)

Coefficient dilatation thermique $\ln/\ln/^{\circ}\text{C} \times 10^{-6}$	20
Absorption d'eau %	2.0

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.