



INDUSTRIES 3R

**Bureau de Danville**  
55 Route 116 Ouest, Danville  
QC J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793  
Télécopieur : 819-839-2797  
Sans-Frais : 800-567-2728  
Courriel : info@industries3r.com

**Bureau de Montréal**  
1479 rue Bégin, Ville St-Laurent  
QC H4R 1V8

Téléphone : 514-333-3971  
Télécopieur : 514-333-7224  
Courriel : info@industries3r.com

PHÉNOLIQUE

## NP193P



### Description

Le NP193 est composé d'aramide et de fibre de verre combinés ensemble pour former un matériel plus fort que les tissus aramide et moins abrasif que les tissus de fibre de verre. Il est imprégné d'une résine phénolique haute température qui inclut un lubrifiant solide non conducteur. Ce matériel à une excellente résistance mécanique à des températures élevées et à des environnements néfastes.

### Applications

Les applications possibles incluent des plaques d'usure pour les systèmes de convoyeurs, et des plaques de valves, de compresseurs et de pompes.

### Spécifications

#### Données techniques

|   |        |
|---|--------|
| Gravité spécifique (ASTM D-792)             | 1.43   |
| Résistance à la traction (ASTM D-638) (psi) | 21 600 |
| Résistance en flexion (ASTM D-790) (psi)    | 30 700 |
| Force de compression (ASTM D-695) (psi)     | 36 600 |
| Dureté sur échelle M (ASTM D-785)           | 85     |
| Absorption d'humidité, 24 heures %          | 2.62   |

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.