

Bureau de Danville
 55 Route 116 Ouest, Danville
 QC J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
 Télécopieur : 819-839-2797
 Sans-Frais : 800-567-2728
 Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal
 1479 rue Bégin, Ville St-Laurent
 QC H4R 1V8

Téléphone : 514-333-3971
 Télécopieur : 514-333-7224
 Courriel : info@industries3r.com

LAINES

TEXTRAFINE



Description

Le Textrafine est un panneau commercial semi-rigide offrant une absorption acoustique élevée et d'excellentes performances thermiques. Il est composé de fibre de verre inorganique de couleur tan à texture uniforme et formé avec un liant sans formaldéhyde. Ce produit contient un minimum de 60 % de contenu recyclé. Le Textrafine peut être facilement coupé, manipulé, fabriqué et installé.

Applications

Le Textrafine convient aux panneaux muraux, aux cavités de toit des bâtiments métalliques préfabriqués et à d'autres types d'applications de bâtiments commerciaux, comme entre les montants en acier, les murs sandwich et les panneaux de toit.

Spécifications

Données techniques

| | |
|---|---|
| Couleur | Beige |
| Limites de température d'opération (ASTM C 411) | Max. 232°C (450°F) |
| Classification du risque d'incendie | ASTM E84: Passé |
| Classification du risque d'incendie (CAN/ULC-S102) | Propagation de la flamme max: 25, Production de la fumée: 50 |
| Densité | 17,57 kg/m ³ (1,1 lb/ft ³) |
| Résistance thermique (ASTM C177/C518) | R: 1½: 6.0, RSI: 1½: 1.06 |
| Conductivité thermique (ASTM C177/C518) | k = 0,25, k (SI) = 0,036 |
| Performances acoustiques (ASTM C423) Coefficients d'absorption @ bande de fréquence d'octave (Hz) (1½" d'épaisseur) | 0.25 (125), 0.51 (250), 0.85 (500), 0.97 (1000), 1.00 (2000), 1.03 (4000) |

| | |
|--|-------|
| Performances acoustiques (ASTM C423) NCR (1½" d'épaisseur) | 0.85 |
| Résistance à la moisissure (ASTM C1338) | Passé |

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.